


Prohlášení o parametrech vlastností podle EN 771-1

Oblast použití: Pro nosné a nenosné zdivo, chráněné zdivo podle DIN EN 771-1							
Rok udělení označení				2008			
Identifikační číslo notifikované osoby				0803			
Číslo certifikátu				0803	- CPD -	0056	
Výrobní norma				EN 771-1:2005-05			
Číslo výrobku		43033					
Název výrobku		unipor Block 0,39					
		LD - Mauerziegel					
							
Výrobce		Leipfingier-Bader KG Äussere Freisinger Str. 31 84048 Mainburg-Puttenhausen					
Rozměry a mezní tolerance		Stanovený rozměr	Odchytky	mm	Mezní odchytky	mm	
		délka	372	třída	5	třída	6
		šířka	240	T2	4	R2	5
		výška	238		4		5
Tvar a uspořádání		B					
Skupina prvků	-	2	podle EN 1993-1-1 (Eurokod 6)				
Podíl otvorů	%	NPD	nedeklaruje se				
Tloušťka vnějších žeber	mm	NPD	nedeklaruje se				
Tloušťka vnitřních žeber	mm	NPD	nedeklaruje se				
Objem největšího otvoru	%	NPD	nedeklaruje se				
Objem úchytných otvorů	%	NPD	nedeklaruje se				
Souhrnná tloušťka ve směru délky prvku	%	NPD	nedeklaruje se				
Souhrnná tloušťka v příčném směru prvku	%	NPD	nedeklaruje se				
Poměrná plocha děrování	%	NPD	nedeklaruje se				
Plocha úchytných otvorů	%	NPD	nedeklaruje se				
Pevnost v tlaku (střední hodnota)		Průměrná hodnota	Normalizovaná hodnota	Kategorie			
ve svislém směru	N/mm ²	15,00	17,79	I	úprava ložných ploch zabroušením		
ve vodorovném směru	N/mm ²	NPD	NPD		nedeklaruje se		
Přidrženost: tabulková hodnota			N/mm ²	0,15 (NM, LM) 0,3 (DM)	stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C		
Objemová hmotnost v suchém stavu (brutto)		třída	kg/m ³	760			
Objemová hmotnost v suchém stavu (brutto)		D2	%	6,00			
Objemová hmotnost v suchém stavu (netto)					NPD		
Tepelná vodivost λeq (λD):			W/(mK)	N	stanoveno výpočtem podle EN 1745 pro maltu T (stěna bez omítek)		
Obsah aktivních rozpustných solí:			třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Požární odolnost:			třída	A1	podle EN 13501-1		
Životnost:			třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo		
Nasákavost W_m			M.-%	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD		
Počáteční nasákavost:			kg/(m ² x min)	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD			
Propustnost vodních par:			μ	5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A		
Běžná vlhkostní roztažnost:			mm/m	EN 771-1 nepožaduje			
Mrazuvzdornost:			třída	F1			
Rovinnost ložných ploch:			mm	≤ 1,0			
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:			mm	≤ 1,0			
Nebezpečné látky:		splňuje požadavky vyhlášky SUJB. 307/2002 Sb.					